Cellomur® Fondation 1,2m



DESCRIPTION

Le Cellomur® Fondation est un panneau d'isolation en polystyrène expansé de forte densité, destiné aux parois enterrées des murs de soubassement, jusqu'à une profondeur d'enfouissement de 1,2 m.
Le panneau peut être enduit pour la finition en partie apparente.
Il peut également être utilisé pour l'isolation de longrines et pour l'isolation par l'intérieur de vides sanitaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Soubassement
- **Usage**
  Isolation par l'extérieur des parois enterrées
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC (*) (m)**
  0,6, m
- **Type d'isolant**
  Polystyrène expansé (PSE)
- **Code ISOLE**
  - De 20 à 50 mm : 31232
  - De 55 à 100 mm : 31233
  - De 105 à 300 mm : 21233, 31233, 21233
- **Déformation de service Ds**
  ds mini : 0,9 % ds maxi : 1,4 %
- **N° ACERMI**
  14/081/983
- **N° DOP**
  ISOL001-18
- **Etiquetage sanitaire**
  A+

LES + PRODUITS


- Poids carbone de 7,58 kg CO2 equiv/m² en épaisseur 120 mm*
- Bonne résistance en compression
- Certifié ACERMI
- Associé à une solution globale, répond aux exigences de la RE 2020
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

Economies d'énergie

Haute résistance

Isolation thermique

Produit léger





Cellomur® Fondation 1,2m

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Cellomur® Fondation 1,2m 80 60/120	Cellomur® Fondation 1,2m 100 60/120	Cellomur® Fondation 1,2m 120 60/120	
Conditionnement de vente	Colis de 6 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux	
Résistance thermique (m^2·K/W)	2,25	2,80	3,35	

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation générale, Notice de pose, Documentation produit, Documentation produit, FDES, Fiches déclaratives et réglementaires, DOP, ACERMI, Descriptif type