Thermozell Eco Speed 350

DESCRIPTION

NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION

7 fois plus léger qu'une chape traditionnelle, le mortier fibré prêt à l'emploi Thermozell Eco Speed 350 peut recevoir **tout type de revêtements de sol**. Il peut être recouvert de carrelage **dès 48 heures de séchage, sans ragréage**. Recommandé pour la rénovation de planchers sensibles, comme les planchers bois, des locaux classés P2 (UPEC), Thermozell Eco Speed 350 répond à un grand nombre d'applications grâce à sa polyvalence.

DOMAINE D'EMPLOI

Thermozell Eco Speed 350 est destiné à :

- la réalisation de **supports de revêtements** : carrelages, parquets, moquettes ou sols souples.
- **l'allègement** des structures.
- sur tous types de planchers ou supports s'ils sont porteurs de la charge à mettre en œuvre et conformes aux règles des NF DTU 26-2.

LES + PRODUITS

- 100% PSE recyclé
- 7 fois plus léger qu'une chape traditionnelle
- Compatible avec tout type de revêtement
- Pose de carrelage collé après 48 heures sans ragréage
- Applicable à partir de 5 cm d?épaisseur
- Imputrescible, résistant à l'eau et aux nuisibles
- Fabriqué en France

Environnement préservé

Facile à transporter (enduit)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Composition** : Agrégats légers de billes de PSE recyclé + liant hydraulique (ciment), fibres et adjuvants.
- **Conductivité thermique λ** : 0,103 W/(m.K)
- **Masse volumique (kg/m3) à 28 jours** : 350 (± 10 %)
- **Réaction au feu** : A2fl- s1
- **Résistance à la compression à 28 jours (MPa)** : 1,69
- **Code UFI** : N500-A0TG-R00J-GE65
- **Classe d'émission dans l'air intérieur** : A+
- **Résistance à la vapeur d'eau (μ)** : 9,2
- **Température d'application** : + 5 °C et + 30 °C
- **Pose de cloisons sur le produit** : OUI, si leur poids est < 150 kg/ml. La pose des cloisons est réalisée au minimum après un délai de séchage du mortier de 7 jours.

Thermozell Eco Speed 350

CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

- **Litrage sac (litres)** : 60
- **Poids du sac (kg)** : 18,5
- **Nombre de sac/palette** : 48
- **Conservation : 12 mois maximum sur palette, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de l'eau**

CONSOMMATION & RENDEMENT

- **Nombre de sacs au m3** : 16
- **Rendement au m² pour 1 sac (épaisseur 5 cm) :** 1,2
- **Épaisseur minimum (cm)** : 5
- **Épaisseur minimum sur gaines (cm)** : 5
- **Épaisseur maximum (cm)** : Pas de limite